

APPLICATION

- Graisse semi-fluide contenant des additifs extrême pression pour les systèmes de graissage centralisés, ainsi que la lubrification d'engrenages sous carter, roulements et réducteurs dans les domaines industriels et automobiles (camions, semi-remorques, matériels de TP).

PERFORMANCES TECHNIQUES

- Excellente pompabilité même à basse température. Bonnes propriétés anti-corrosion, anti-rouille et anti-oxydantes. Permet de réduire les fréquences d'entretien. Bonne résistance aux chocs et charges lourdes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Test	Méthodes	Unités	Résultat
Couleur			Marron
Nature du savon			Lithium
Texture			Filante
Consistance		NLGI	00
Température d'utilisation		°C	-30 à +120°C
Test EP 4 Billes Charge de soudure	ASTM D2783	N	>2400
Test d'usure des 4Billes (40Kg, 1200t/mn, 75°C, 1H)	ASTM D2266	mm	<0.40

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.